

# Ficha Técnica

## UltraLátex Pro. Acrílico Interior.

**Descripción del Producto:** UltraLátex Pro es un látex interior profesional 100% acrílico. Uso exterior blanco y colores estables (conforme a la carta RAL), de base acuosa para superficies de cemento, ladrillo a la vista, estucados, revocadas con mortero, yeso o terminadas a la cal para uso exterior, es antihongo, posee buena lavabilidad y excelente poder cubritivo.

**Fabricado bajo Normas ISO 9001, aprobado y auditado por Bureau Veritas y UKAS Quality Management.**

## Propiedades

**Color:** Blanco. Asimismo, es ofrecido conforme a los colores de la carta RAL, y otros generales a requerimiento.

**Textura:** Mate/Semimate/Brillante.

**Sólidos en Volumen:** Aprox. 42%

**Peso Específico:** Aprox. 1.40 gr/ml Viscosidad 85-90 UK

**Almacenaje:** 24 meses

**VOC:** no corresponde

**Flashpoint:** no corresponde

	Espesor de película seca por mano ( $\mu$ )	Rendimiento teórico (m <sup>2</sup> /l)
Rango	25 - 35	16.8 - 12
Recomendado	30	14

# Usos y Datos de Aplicación.

---

Especialmente recomendado para superficies expuestas a condiciones externas como medianeras y paredes de edificios, casas, entre otros, y en espacios públicos exteriores como restaurantes, colegios, hospitales, donde se valoren especialmente las condiciones de higiene.

Si se considera necesario diluir, utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación. Mezclar la pintura hasta lograr uniformidad de color y viscosidad y pintar con pincel, rodillo o soplete. Al cabo de 3 ó 4 horas se puede dar la segunda mano. Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 50 C.

## Preparación de la Superficie.

---

- **Tratamiento Previo:**

Las superficies a pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud, adhesivos, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No dejar restos de los productos de limpieza. En repintados sobre productos con brillo lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente.

- **Mampostería:**

Las paredes nuevas deben tener un tiempo mínimo de curado de 180 días o deberán tratarse con una solución de ácido muriático al 10% (1 parte de ácido en 10 partes de agua) para eliminar la alcalinidad. En estos casos, y en general sobre superficies de absorción alta o despereja aplicar previamente UltraFijador Al Agua. Utilizar UltraEnduido Plástico Interior para eliminar imperfecciones, nivelar diversas texturas o alisar parcial o totalmente las superficies a pintar. Dejar secar (4 a 8 horas), emparejar mediante lijado y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante.

En caso de pintura existente envejecida, se deberá lijar y desengrasar la superficie. La superficie debe estar limpia y seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad. Lijar y eliminar partes flojas de pintura previa. En caso de manchas u hongos, eliminar por lavado con una parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Al utilizar enduido, lijar el mismo, aplicar 2 manos como mínimo -para resistencia y cubritivo- de la línea de látex profesional pro.

- **Madera:**

Lijar suavemente, limpiar y aplicar una mano de Fondo Blanco.

- **Metal:**

Eliminar el óxido por cepillado o lijado, limpiar y aplicar una mano de Antióxido o Convertidor de Oxido. No aplicar el UltraLátex Pro directo sobre metal.

## Salud y Seguridad

---



Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión, contacto con ojos y mucosas y exposición prolongada con la piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio al manipular el polvo seco). - NO INFLAMABLE. - Producto no clasificado como peligroso según los criterios definidos por el S.G.A./G.H.S.

**Aclaración:** La información suministrada en la hoja de seguridad se basa en nuestro conocimiento. Sin embargo, no podemos tener control sobre la calidad o condición del sustrato u otros factores que puedan afectar el uso y la aplicación de este producto. Por lo tanto, no podemos aceptar ninguna responsabilidad sobre lo que surja del comportamiento del producto, o por cualquier daño o pérdida proveniente del uso del mismo.