

Ficha Técnica

UltraPiscina Acril.

Descripción del Producto: Pintura acrílica base solvente de alta calidad, formulada especialmente para recubrimientos de piscinas. Proporciona una excelente adherencia, resistencia química a productos de mantenimiento como cloro y sales, así como una durabilidad prolongada frente a la intemperie. Ideal para superficies de concreto, mampostería y cemento en constante contacto con agua.

Fabricado bajo Normas ISO 9001, aprobado y auditado por Bureau Veritas y UKAS Quality Management.

Propiedades

Color: Celeste y Azul. También ofrecido conforme a los colores de la carta RAL, y otros generales a requerimiento.

Textura y composición: Mate/Semimate/Brillante. Solución con resina acrílica pura en dispersión, pigmentos de alta estabilidad, y aditivos especiales.

Rendimiento: Superficies lisas: 9-11 m²/L por capa.

Superficies rugosas: 7-9 m²/L por capa.

Peso Específico: Aprox. 1,30

Almacenaje: 2 años

Número de manos: 2, con 2/3 horas de secado al tacto

Preparación de la Superficie

- **Tratamiento Previo:**

Dejar las piscinas nuevas llenas de agua durante, aproximadamente, 2 meses antes de pintarlas.

Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca, libre de polvo, grasa, hongos o pintura vieja deteriorada. Rellenar grietas o defectos con masilla epóxica o producto adecuado.

Para superficies nuevas, realizar un lavado con solución de ácido muriático diluido (1:10 con agua), luego enjuagar con abundante agua y dejar secar completamente.

- **Aplicación:**

Aplicar una primera mano de nuestro UltraPiscina Acril al solvente diluido con 20% a 30% de Ultrathinner. Luego, pintar otra mano sin diluir.

No aplicar si la temperatura es inferior a 10 °C o superior a 35 °C. Evitar la aplicación en días de lluvia o con alta humedad.

Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete. Esperar el tiempo recomendado (10-14 días) antes de llenar la piscina con agua para garantizar el curado completo de la pintura.

- **Pintura deteriorada:**

Remover totalmente la pintura a la cal y partes flojas de pinturas viejas mediante un hidro-arenado u otro método adecuado, que permita el anclaje de la pintura con el fin de otorgar una mayor garantía de la preparación de la superficie. Lijar hasta que quede una superficie pareja en esas zonas. Aplicar como fondo una mano de la pintura diluida con un 30% de Diluyente Especial para productos base Caucho Colorado de nuestra marca. Esperar el tiempo recomendado (10-14 días) antes de llenar la piscina con agua para garantizar el curado completo de la pintura.

Salud y Seguridad



Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión, contacto con ojos y mucosas y exposición prolongada con la piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio al manipular el polvo seco). - Producto INFLAMABLE. -

Aclaración: La información suministrada en la hoja de seguridad se basa en nuestro conocimiento. Sin embargo, no podemos tener control sobre la calidad o condición del substrato u otros factores que puedan afectar el uso y la aplicación de este producto. Por lo tanto, no podemos aceptar ninguna responsabilidad sobre lo que surja del comportamiento del producto, o por cualquier daño o pérdida proveniente del uso del mismo.

