

Ficha Técnica

UltraPiscina al Agua.

Descripción del Producto: Pintura de terminación destinado a impermeabilizar, proteger y decorar la superficie de las piscinas. No requiere diluyentes especiales, se aplica con facilidad, y no posee olores invasivos. Su base es acuosa, especialmente formulada para piscinas de concreto o cemento. Proporciona una alta resistencia al agua, al cloro, a los productos químicos de mantenimiento y a la intemperie, con un acabado uniforme y duradero.

Fabricado bajo Normas ISO 9001, aprobado y auditado por Bureau Veritas y UKAS Quality Management.

Propiedades

Color: Celeste y Azul. Como tambien los colores de la carta RAL, y otros generales a requerimiento.

Textura: Mate/Semimate/Brillante

Rendimiento: Primer pintado: 5 a 8 m2 por Litro.

Repintado: 10 a 15 m2 por Litro.

Peso Específico: Aprox. 1,30

Almacenaje: 2 años

Número de manos: 2, con 2 horas de secado al tacto

Preparación de la Superficie

- **Tratamiento Previo:**

Dejar las piscinas nuevas llenas de agua durante, aproximadamente, 2 meses antes de pintarlas.

Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca, libre de polvo, grasa, hongos o pintura vieja deteriorada. Rellenar grietas o defectos con masilla epóxica o producto adecuado.

Para superficies nuevas, realizar un lavado con solución de ácido muriático diluido (1:10 con agua), luego enjuagar con abundante agua y dejar secar completamente.

- **Aplicación:**

Aplicar una primera mano de nuestro UltraPiscina Al Agua diluido con 20% a 30% de agua. Luego, pintar otra mano sin diluir.

No aplicar si la temperatura es inferior a 10 °C o superior a 35 °C. Evitar la aplicación en días de lluvia o con alta humedad.

Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete.

Salud y Seguridad



Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión, contacto con ojos y mucosas y exposición prolongada con la piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio al manipular el polvo seco). - NO INFLAMABLE. - Producto no clasificado como peligroso según los criterios definidos por el S.G.A./G.H.S.

Aclaración: La información suministrada en la hoja de seguridad se basa en nuestro conocimiento. Sin embargo, no podemos tener control sobre la calidad o condición del sustrato u otros factores que puedan afectar el uso y la aplicación de este producto. Por lo tanto, no podemos aceptar ninguna responsabilidad sobre lo que surja del comportamiento del producto, o por cualquier daño o pérdida proveniente del uso del mismo.



Ultracoatings



info@ultracoatings.com



www.ultracoatings.com.ar



Wpp: 11-4448-3311