

Ficha Técnica

UltraPiscina Sintética.

Descripción del Producto: Pintura sintética a base de resinas alquídicas y pigmentos de alta resistencia, especialmente formulada para piscinas de natación. Proporciona una excelente adherencia, resistencia química al agua clorada y durabilidad frente a la intemperie. Ideal para superficies de concreto, mampostería y hormigón en contacto permanente con agua.

Fabricado bajo Normas ISO 9001, aprobado y auditado por Bureau Veritas y UKAS Quality Management.

Propiedades

Color: Celeste y Azul. También ofrecido conforme a los colores de la carta RAL, y otros generales a requerimiento.

Textura y composición: Mate/Semimate/Brillante. Solución alquídica, pigmentos, aditivos y solventes

Volumen: 10 m² por litro y por mano.

Peso Específico: Aprox. 1,30

Almacenaje: 2 años.

Número de manos: 2, con 2/3 horas de secado al tacto

Preparación de la Superficie

- **Tratamiento Previo:**

Dejar las piscinas nuevas llenas de agua durante, aproximadamente, 2 meses antes de

pintarlas.

Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca, libre de polvo, grasa, hongos o pintura vieja deteriorada. Rellenar grietas o defectos con masilla epóxica o producto adecuado.

Para superficies nuevas, realizar un lavado con solución de ácido muriático diluido (1:10 con agua), luego enjuagar con abundante agua y dejar secar completamente.

- **Aplicación:**

Aplicar una primera mano de nuestro UltraPiscina Al Agua diluido con 20% a 30% de agua. Luego, pintar otra mano sin diluir.

No aplicar si la temperatura es inferior a 10 °C o superior a 35 °C. Evitar la aplicación en días de lluvia o con alta humedad.

Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete. Esperar el tiempo recomendado (10-14 días) antes de llenar la piscina con agua para garantizar el curado completo de la pintura.

- **Pintura deteriorada:**

Remover totalmente la pintura a la cal y partes flojas de pinturas viejas mediante un hidro-arenado u otro método adecuado, que permita el anclaje de la pintura con el fin de otorgar una mayor garantía de la preparación de la superficie. Lijar hasta que quede una superficie pareja en esas zonas. Aplicar como fondo una mano de la pintura diluida con un 30% de Diluyente Especial para productos base Caucho Clorado de nuestra marca. Esperar el tiempo recomendado (10-14 días) antes de llenar la piscina con agua para garantizar el curado completo de la pintura.

Salud y Seguridad



Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión, contacto con ojos y mucosas y exposición prolongada con la piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio al manipular el polvo seco). - NO INFLAMABLE. - Producto no clasificado como peligroso según los criterios definidos por el S.G.A./G.H.S.

Aclaración: La información suministrada en la hoja de seguridad se basa en nuestro conocimiento. Sin embargo, no podemos tener control sobre la calidad o condición del sustrato u otros factores que puedan afectar el uso y la aplicación de este producto. Por lo tanto, no podemos aceptar ninguna responsabilidad sobre lo que surja del comportamiento del producto, o por cualquier daño o pérdida proveniente del uso del mismo.

